

MÜÜRISEGU M 100

POLÜMEERNE KVALITEETMÜÜRISEGU MÜÜRIDE LADUMISEKS SISETINGIMUSTES.

KOOSTIS

- Kvartsiiv (maksimaalne tera suurus 3 mm), valge või hall portlandtsement, lubi, polümeerid, plastifikaator.

KASUTATAKSE

- Põletatud tellistest, silikaatkividest ja igasugustest plokkidest müüride, hoone fassaadide, korstnate ja kaminade ladumiseks.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamishõusse või segistisse.
- Lisada vett 13-17% segu kaalust. (3,25 – 4 liitrit 25 kg koti kohta)
- Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul veidi seista ja segada veel kord.
- Valmissegu kasutata 4 tundi.

MÜÜRISEGU KULU

Kulu ühele täistellisele mõõtudega	250x120x65 mm	ca 0,6-0,8 kg segu
Kulu ühele auktellisele mõõtudega	250x120x65 mm	ca 0,8-1,0 kg segu
Kulu ühele betonist fassaadikivile mõõtudega	190x 90x57 mm	ca 0,4-0,5 kg segu
Kulu ühele keramsiitbetoonist plokile mõõtudega	490x200x185 mm	ca 1,2-1,4 kg segu

SÄILITAMINE

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg on 1 aasta.